

SPACCANTE

Przezroczysta farba nadająca efekt spękania

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

SPACCANTE jest transparentną farbą stworzoną na bazie polimerów o wysokiej wadze molekularnej (cząsteczkowej), w postaci wodnistej emulsji z zawartością specjalnych dodatków. Jej skład pozwala na uzyskanie wykończenia o efekcie antycznym/ starości, dzięki stworzeniu efektu spękania rozmieszczonego po nałożeniu wykończenia w nieregularny sposób na pokrywaną/ obrabianą powierzchnię.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

SPACCANTE nadaje się do otrzymywania wykończeń dekoracyjnych na ścianach wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

CIEŻAR WŁAŚCIWY:

1,05-1,1 kg/l.

WISKOZYMETRIA OTRZYMANEGO PRODUKTU:

4000-5000 znaków na sekundę w temp. 23 C.(Brookfield, spindle 5, szybkość 20 rpm).

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA NA PIERWSZĄ WARSTWĘ:

Ok. 10 m²/l

WARTOŚĆ GRANICZNA EMISJI COV:

(LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE):

Wartość graniczna UE emisji COV (Dyrektywa 2004/42/CE) dla tego produktu 9Kat.

A/I:BA):300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

SPACCANTE zawiera mniej niż 200 g/l COV (LOTNYCH ZWIĄZÓW ORGANICZNYCH).

SPOSÓB APLIKACJI:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Na nowe i świeże powierzchnie nałożyć jedną warstwę PRIMER-U UNIFORMANTE odpowiednio rozcieńczonego a następnie nałożyć jedną warstwę uniwersalnej farby „ACRILICO” białej lub w kolorze farby podkładowej.

Na wcześniej malowane podłoża, zaleca się przed nałożeniem produktu oczyszczenie powierzchni z wszelkich pyłów, kurzu, brudu, wosku oraz tłustych zabrudzeń, jak również wyeliminowanie wszelkich istniejących niedoskonałości typu: pęknięcia, nierówności.

Następnie należy postąpić jak w przypadku nowych i świeżych powierzchni.

W przypadku bardzo chłonnych podłoży (kartongips, gips sztukatorski) ecc. Zaleca się nałożenie dwóch warstw uniwersalnej farby "ACRILICO" jako podkładu a następnie jednej warstwy produktu HEX IZOLANTE 55 bez wcześniejszego rozcieńczenia.

APLIKACJA:

SPACCANTE należy nakładać na wcześniej dobrze wyschnięty podkład (tj. po upływie ok. 24 h) za pomocą pędzla z prawdziwej szczeciny lub przy pomocy wałka na jedną warstwę w jednolity i równomierny sposób.

Po całkowitym wyschnięciu **SPACCANTE**, tj. po upływie przynajmniej 12 h przystępujemy do nakładania wykończeniowej farby wodorozcieńczalnej w kolorze różnym od koloru farby podkładowej. Pęknięcia tworzą się podczas wysychania wykończenia. Rozmiar (wielkość) i rozmieszczenie popękań zależą od sposobu aplikacji i od rodzaju użytej farby wykończeniowej. Szczególny efekt estetyczny uzyskuje się po nałożeniu warstwy farby wykończeniowej, **ACRILICO** w kolorze kontrastowym do farby podkładowej.

SPOSÓB ROZCIEŃCZANIA:

Produkt rozcieńczać z 10% czystej wody.

CZAS SCHNIĘCIA (OCZEKIWANIA POMIĘDZY NAKŁADANIEM KOLEJNEJ WARSTWY:

Na dotyk 60-90 minut.

Wykończeniową farbę należy nakładać po upływie 12 h.

TEMPERATURA APLIKACJI:

Produkt powinien być nakładany w temp. (otoczenia i podłoża) pomiędzy +5-+30 stopni C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Wodą, zaraz po użyciu.

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW:

Bezbarwny

SPOSÓB MAGAZYNOWANIA:

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu; chroniąc przed niskimi temperaturami.